

CEDERPANEL PEFC



Bara bättre trä
KUSTENS TRÄ



www.kustenstra.se order@kustenstra.se 0525-10105 / 031-106132



CEDERPANEL



Cederträ har en mycket bra formstabilitet och en hög naturlig motståndskraft mot svampangrepp och röta. Cederpanel används därför ofta som ett extra hållbart alternativ vid val av fasadbeklädnad.

Ändspontad cederpanel ger flera fördelar så som:

- Professionell finish på ändskarvar
- Mindre spillmaterial
- Snabbare och enklare montering

All cederpanel kan levereras som ett färdigoljat alternativ samt även med brandskyddsimpregnering.

KVALITET

Cederpanel i hög kvalitet som är i princip kvistfri. Ceder har en mycket dekorativ rödbrun färg som oljad behåller sin lyster. Väljer man att inte behandla cederpanel blir den med tiden vackert silvergrå.

PROFILER OCH DIMENSIONER

Dubbelfas, ändspontad	17,5 x 89 mm
Dubbelfas, ändspontad	17,5 x 140 mm
Rakkantad, ändspontad	17,5 x 140 mm
Tre sidor hyvlad	18 x 140 mm

CERTIFIERAT TRÄ

Certifikat: PEFC PBN-PEFC-COC-078374

EKONOMIFÖRPACKNING

Dubbelfas, ändspontad

- Dimension: 17,5 x 140 mm x 920 - 2150 mm
- Volym: 12,5 lpm / 1,625 kvm
- Paketstorlek: 2150 x 140 x 85 mm



FÖRVARING OCH FORMSTABILITET

Cederträ kan krympa och svälla när träets fukttinnehåll går mot jämvikt med den omgivande luftfuktigheten. För att minimera dimensionsförändringarna efter monteringen rekommenderas att träet innan monteringen lagras där det senare skall monteras. Om det lagras utomhus ska virket täckas med presenning för att skydda från vädret. Brädorna levereras som standard med ett fukttinnehåll på 14%, +/- 2% vilket möjliggör omedelbar montering utomhus. Om panelen skall användas inomhus så ska fuktkvoten kontrolleras så att den ligger under 15%. I annat fall ska panelen torkas före montering. Lagg virket på strö med minst 10-15 cm höjd från golvet för att säkra luftcirkulation.

Lagringstiden är beroende avträets fuktighet vid ankomst och lagringsplatsens luftfuktighet och fukt-innehållet avgörs med fuktmätare.

MONTERING AV CEDERPANEL


De naturliga skyddande ämnen som finns i cederträ ger en motståndskraft som gör att en fasad med obehandlad cederpanel med rätt förutsättningar och montage håller i minst 50 år.

INFÄSTNING AV CEDERTRÄ

Vårt Cederträ är i princip kvistfritt med relativt täta årsringar och har låg densitet. Vilket innebär ett trä-material som har försumbara spänningar och som därför ger färre sprickor i vid infästning jämfört med många andra träslag.

Cederpanel skall fästas med ringspik eller panelskruvskruv i rostfritt stål i A4-kvalitet. Detta för att minska risken för rinnmärken skapade av den korrosion som sker av metaller som kommer i kontakt med de sura svamphämmande ämnen som finns naturligt i cederträ.

Otillräcklig eller för hård drivning av spiken eller skruven i trämaterialiet kan påverka hållfastheten av den färdiga fasaden. Se skiss nedan.



Placeringen av spikarna eller skruvarna beror främst på vilken paneltyp som monteras och generellt sett så ska det tas höjd för fuktrörelser i träet.

Detta innebär att spikning eller skruvning genom flera överlappande lager skall undvikas då det förhindrar inbördes fuktrörelser mellan lagren. Som andra träfasadbeklädnings så skall cederträet monteras på en ram av exempelvis brädor och läkt. Avståndet mellan läkten är max 60cm. Om det finns detaljer i cederträ i anslutning till cederpanelen som behöver skruvas så skall detta ske med förborring. Även infästning av panelen med spik eller skruv nära ändträet bör ske med förborring.

ANDRA MATERIAL I ANSLUTNING TILL CEDERTRÄ

För att undvika rinnmärken på plåt och/eller Cederträ där plåt detaljer finns i anslutning till Cederträ bör tillverkaren kontaktas för att säkerställa att plåtmaterialiet tål det något surare vattnet från Cederträet och att inte plåtmaterialiet kan ge upphov till rinnmärken på Cederträet.

FÄRG OCH DOFT

Färgen på Cederträ varierar från mörkbrun och brun till röd och rödbrun. Vid leverans kan Cederträet ha ytterligheter av dessa färger i olika stor utsträckning och enskilda cederspån kan vara mycket ljusa eller mycket mörka, vilket är normalt. Obehandlad cederpanel bleknar till en vacker silvergrå färg om träet utsätts för solljus under en längre tid. För att bevara dess ursprungliga färger, motverka rinnmärken och påväxt samt underlätta rengöring rekommenderas att panelen behandlas med en transparent eller pigmenterad olja avsedd för exteriöra paneler. Cederträ har en kraftig doft men inom 3-6 månader efter montering har doften minskat. En oljebehandling kapslar in doften.

SKYDDSÅTGÄRDER I SAMBAND MED HANTERING AV CEDERTRÄ

Trädamm som frigörs vid bearbetning kan vara allergiframkallande för känsliga personer. Därför rekommenderar vi användning av handskar vid hantering av cederträ. Vid bearbetning och kapning rekommenderar vi även att munskydd och skyddsglasögon används. Då det endast är damm och partiklar från bearbetning av ceder som utgör en viss risk för allergi finns inte denna efter det att den är monterad.

Ceder

Western Red Cedar





KUSTENS TRÄ

0525-10105 / 031-106132

www.kustenstra.se order@kustenstra.se